



BASTELIDEE

D

Große Knetbeton-Kugel mit Kreisen



Verwendete Artikel:

34 212 000	Kreativ-Knetbeton	6 kg
33 062 00	Styroporkugel 25 cm	1 Stück
38 867 304	Chalky Finish, brombeere	40 ml
38 689 00	Schwammstempel	1 Beutel
86 198 00	Metall-Ausstechformen	

Zusätzlich benötigst Du:

Behälter zum Ankneten des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel), Einweghandschuhe, Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers, Sprühflasche (Art. 38 798 000), Wellholz (Art. 61 069 00), Spachtel (Art. 38 032 00), Pinsel, Kleiner Behälter mit Wasser, Standhilfe (z.B. kleiner, mit Steinen befüllter Plastikimer), Frischhaltefolie, Drehscheibe (Art. 89 259 00)

Anleitung:

1 Damit der Knetbeton nicht zu trocken wird, arbeitest du am Besten in 2 Abschnitten. Unbedingt mit Plastik-Handschuhen arbeiten!


2 Mische die Hälfte des Kreativ-Knetbetons (3 kg) im Verhältnis 9:1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 330 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Tipp Du kannst den Knetbeton auch schnell und einfach in einem dicht verschließbaren Behälter mischen. Hier auch das Wasser langsam, unter ständigem Rühren zufügen, Behälter schließen und diesen gut schütteln. So staubt es nicht so und die Teile vermischen sich optimal. Die krümelige Masse anschließend mit nassen Einweghandschuhen nachkneten (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die Masse formbar ist.

3 Für die weitere Verarbeitung platzierst du die Styroporkugel am besten standischer zum Beispiel auf einen, mit Steinen gefüllten, kleinen Plastikimer.

4 Nehme etwas Beton zwischen die Handflächen, drücke diesen flach und ummantele damit dünn eine Hälfte der Styropor-Kugel.

5 Mit gleichmäßigen Streichbewegungen kann die Kugel nun mit den Händen modelliert werden, bis die Knetbetonmasse gleichmäßig und glatt die Kugelhälfte bedeckt. Falls der Beton zu trocken wird zum Modellieren, mit etwas Wasser aus der Sprühflasche leicht befeuchten.



6 Den restlichen angemischten Knetbeton zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie mithilfe des Wellholzes ca. 6 mm dick ausrollen und mit runden Metall-Ausstechformen Kreise in verschiedenen Größen ausstechen. Tolle Effekte erhältst du auch, wenn du einige Kreise zusätzlich noch mit einem kleineren Kreismuster verzierst.

7 Die ausgestochenen Kreise lassen sich am Besten mit einem Spachtel von der Folie abheben und auf die ummantelte Styroporkugel auflegen (die Verbindungsstelle sollte immer feucht sein, eventuell mit einem leicht feuchten Pinsel bearbeiten).

8 Über Nacht trocknen lassen.

9 Am nächsten Tag drehst du die Kugel um, so dass die freie Styroporfläche nach oben zeigt.

10 Wiederhole das Anmischen des restlichen Knetbetons wie bereits beschrieben und ummantele die freie Styroporfläche wie bereits bei der ersten Hälfte. Die Verbindungsstelle trockener/frischer Knetbeton mit einem Pinsel befeuchten, damit sich die beiden Schichten gut verbinden. Dekoriere auch die zweite Hälfte wie oben bereits beschrieben mit Kreisen in verschiedenen Größen.

11 Mindestens 1 Tag trocknen lassen. Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.

12 Für einen raffinierten Look kannst du einige Kreise noch mit Chalky Finish Farbe bemalen.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
 Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH