



BASTELIDEE

D

Kleine Knetbeton-Kugel mit Kreisen



Verwendete Artikel:

34 212 000	Kreativ-Knetbeton	1,8 kg
33 058 00	Styroporkugel 15 cm	1 Stück
86 198 00	Metall-Ausstechformen	

Zusätzlich benötigt Du:

Behälter zum Ankneten des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel), Einweghandschuhe, Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers, Sprühflasche (Art. 38 798 000), Wellholz (Art. 61 069 00), Spachtel (Art. 38 032 00), Pinsel, Kleiner Behälter mit Wasser, Standhilfe für die Styroporkugel z.B. Dose, Frischhaltefolie, Drehscheibe (Art. 89 259 00)

Anleitung:

- 1** Unbedingt immer mit Plastik-Handschuhen arbeiten!
- 2** Mische den Kreativ-Knetbeton im Verhältnis 9:1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 200 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- 3** Nehme etwas Beton zwischen die Handflächen, drücke diesen flach und ummantele damit dünn die Styropor-Kugel.
- 4** Mit gleichmäßigen Streichbewegungen kann die Kugel nun mit den Händen modelliert werden, bis die Knetbetonmasse gleichmäßig und glatt die ganze Kugel bedeckt. Falls der Beton zu trocken wird zum Modellieren, mit etwas Wasser aus der Sprühflasche leicht befeuchten.



- 5** Für die weitere Verarbeitung legst du einige Blätter Küchenkrepp auf eine Dose, die du als Standhilfe verwendest, und positionierst darauf die ummantelte Styroporkugel. Das Küchenkrepp verhindert, dass die Randabdrücke der Dose sich zu tief im Beton abdrücken.
- 6** Den restlichen angemischten Knetbeton zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie mithilfe des Wellholzes ca. 6 mm dick ausrollen und mit runden Metall-Ausstechformen Kreise in verschiedenen Größen ausstechen. Tolle Effekte erhältst du auch, wenn du einige Kreise zusätzlich noch mit einem kleineren Kreismuster verzierst.
- 7** Die ausgestochenen Kreise lassen sich am Besten mit einem Spachtel von der Folie abheben und auf die ummantelte Styroporkugel auflegen (die Verbindungsstelle sollte immer feucht sein, eventuell mit einem leicht feuchten Pinsel bearbeiten).
- 8** Mindestens 1 Tag trocknen lassen. Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.
- 9** Für einen raffinierten Look kannst du einige Kreise noch mit Chalky Finish Farbe bemalen.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH