



BASTELIDEE

D

Kranz aus Knetbeton



Verwendete Artikel:

33 068 00	Styropor-Flachring	1 Stück
34 212 000	Kreativ-Knetbeton	1 Btl. / 3 kg
33 384 00	Folienkleber	
81 283 22	Decor-Metallic-Folie, silber	

Zusätzlich benötigt Du:

Behälter zum Ankneten des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel), Einweghandschuhe, Pinsel, Kleiner Behälter mit Wasser, Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers, Sprühflasche (Art. 38 798 000), Drehscheibe ø 28 cm (Art. 89 259 00)

Anleitung:

1 Damit der Knetbeton nicht zu trocken wird, arbeitest du in 3 Abschnitten. Unbedingt immer mit Plastik-Handschuhen arbeiten!

2 Mische 1/3 des Betons (1 kg) im Verhältnis 9:1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 110 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Tipp: Du kannst den Knetbeton auch schnell und einfach in einem dicht verschließbaren Behälter mischen. Hier auch das Wasser langsam, unter ständigem Rühren zufügen, Behälter schließen und diesen gut schütteln. So staubt es nicht so und die Teile vermischen sich optimal. Die krümelige Masse anschließend mit nassen Einweghandschuhen nachkneten (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die Masse formbar ist.

3 Nehme etwas Beton zwischen die Handflächen, drücke diesen flach und ummantele circa ein Drittel des Styropor-Flachrings, bis dieser Abschnitt dünn mit Beton ummantelt ist.

4 Forme aus Knetbeton etwa haselnussgroße Kügelchen, klopfe diese zwischen den Handflächen flach, forme sie plastisch und drücke diese schuppenförmig auf den mit Beton ummantelten Kranz-Abschnitt an (die Verbindungsstelle evtl. mit dem Daumen verstreichen).



Tipp: Die Betonmasse sollte geschmeidig und gut formbar sein. Ist der Beton beim Kneten zu rissig, besprüht du diesen mit etwas Wasser. Die Verbindungsstellen sollten immer feucht sein, eventuell mit einem leicht feuchten Pinsel bearbeiten.

5 Ist der ummantelte Kranzabschnitt verziert, mischt du das zweite und anschließend auch das letzte Drittel Knetbeton an und beginnst die nächsten Abschnitte auf dieselbe Weise.

6 Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.

7 Wahlweise kann den Kranz noch mit silbernen Highlights dekoriert werden. Dazu trägst du Folienkleber mittels Pinsel auf die „Blattspitzen“ auf und lässt diesen klar aufdrocknen (dauert mindestens 1 Stunde). Anschließend mit silberner Spiegel-Folie laut Packungsanleitung verzieren.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH